

**Clasificación**

Especificaciones AWS	Especificaciones EN
A 5.7: ER Cu Al-A1	EN ISO 24373: S Cu 6100 – CuAl7

**Descripción:** La aleación CuAl8 ha sido desarrollada para soldaduras de aleaciones de cobre y para capas de revestimiento en aceros moldeados, aleaciones de níquel y para la reparación en fundiciones. Excelente para recargue por proyección. Este material ofrece una alta resistencia a la corrosión del agua del mar. Alta resistencia a la erosión. Normalmente se utiliza para soldadura de chapa de acero galvanizado.

**Aplicación:** Construcciones navales: hélices, bombas, astas, válvulas, ejes, rodamientos. Industria química: válvulas de paso, manguitos, tuberías, intercambiadores de calor, cajas de engranajes. Industria automovilística: mantenimiento de piezas y herramientas de coches, engranajes y placas galvanizadas. Industria de la construcción: soldadura y capas de revestimiento de aluminio-bronce con base de acero.

**Materiales base** a ser soldados:

--

**Composición química típica de la varilla (%):**

Al	Si	Mn	Ni (incl. Co)	Zn	Pb	Fe	Sn	Cu	Otros total
6.0-8.5	0.20	a)	a)	0.2	0.02	a)	a)	Resto	0.4 <sup>a)</sup>

\*Los valores individuales que se muestran en la tabla son valores máximos, a menos que se indique lo contrario.

a) El total de todos los demás elementos, incluidos aquellos para los que se muestra el valor máximo o un asterisco, no deberá exceder el valor especificado en "Otros total".

**Propiedades mecánicas típicas:**

Límite elástico	Carga de rotura	Elongación	Dureza	Energía de impacto (Charpy V)		
R <sub>po.2</sub>	R <sub>m</sub>	5d		0°C	-30°C	-50°C
(N/mm <sup>2</sup> )	(N/mm <sup>2</sup> )	%	HB	(Julios)	(Julios)	(Julios)
	390 - 450	45	80 - 110	-	-	-

\* Las propiedades mecánicas son valores aproximados, solo con fines orientativos.

**Datos técnicos y Posiciones de soldadura:**

Gas: Argón (EN ISO 14175: I1)

**Todas las posiciones:**

**Información Complementaria:**

PARÁMETROS DE SOLDADURA				EMBALAJE	
Diámetro Varilla / long. (mm)	Voltaje	Intensidad de corriente (A)	Tipo Corriente (Polo-)	Peso Paq. (Kg)	
1.6 / 1000				10	
2.0 / 1000				10	
2.4 / 1000				10	
3.2 / 1000				10	
4.0 / 1000				10	

**Materiales Complementarios:**

<b>PROCESO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CLASIFICACIÓN AWS</b>	<b>CLASIFICACIÓN EN</b>
<b>HILO MACIZO MIG/MAG</b>	Codemig CuAl8	A5.7: ER Cu Al-A1	EN ISO 24373: S Cu 6100 – Cu Al7

CODESOL

Los datos anteriormente expuestos, pueden ser modificados sin previo aviso