

Clasificación

Especificaciones AWS	Especificaciones EN
AWS A5.28: ER80S-Ni1	EN ISO 636-A: W 46 5 W3Ni1
AWS A5.28M: ER55S-Ni1	
ASME SFA 5.28: ER80S-Ni1	
ASME SFA 5.28M: ER55S-Ni1	

Descripción: Varilla TIG cobreada de baja aleación para la soldadura de aceros débilmente aleados al 1% de Níquel, de grano fino y para aplicaciones a baja temperatura (-50°C). La presencia de Níquel mejora la resistencia a la intemperie y el equilibrio electroquímico entre el metal depositado y el material base.

Aplicaciones: En soldaduras de aceros de alta resistencia donde el PWHT es impracticable, por lo que estas soldaduras deben poseer un grado adecuado de resiliencia y de resistencia a la fisuración.

La adición de un 1%Ni favorece el refinamiento microestructural, con una mejor tolerancia a variaciones en el procedimiento, comparado con el metal soldado CMn corriente. El níquel también aumenta la resistencia a la intemperie y mejora el equilibrio electroquímico entre la soldadura y el metal base, y así minimiza la corrosión preferencial por el área soldada en entornos marinos. En aplicaciones offshore se suele requerir un máximo de 1.0%Ni (NACE MR0175).

También es recomendable aplicarlo donde los requisitos del diseño especifiquen un test de soldadura de alta resistencia y baja aleación de hasta -50°C, por ejemplo, en **construcciones offshore, tuberías (pipelines) y depósitos a presión.**

Materiales base a ser soldados:

ASTM		EN		Otros
A 333 Gr 6	API 5LX60	10025 S275	10113-2 S275	
A 334 Gr 6	API 5LX65	10025 S355	10113-2 S355	
A 350 Gr LF2	A 131 Gr A	10208-1 L290 G A	10113-2 S420	
A 350 Gr LF5	A 131 Gr B	10208-1 L360 G A	10113-3 S274	
API 5LX42	A 131 Gr D	10208-2 L290	10113-3 S355	
API 5LX46	A 131 Gr E	10208-2 L360	10113-3 S420	
API 5LX52		10208-2 L415		

Composición química típica de la varilla (%):

C	Mn	Si	S	P	Cu	Ni	Cr	Mo
0.10	1.10	0.60	0.010	0.010	0.12	1.00	-	0.10

Microestructura: Recién soldado, la microestructura es ferrítica con un componente de ferrita acicular para una resiliencia óptima.

Propiedades mecánicas típicas:

GAS	Metal depositado	Límite elástico	Carga de rotura	Elongación en % 5d	Energía de impacto (Charpy V)				
		Rs	Rm	A 5d	+ 20°C	0°C	-20°C	-40°C	-50°C
		(MPa)	(MPa)	%	(Julios)	(Julios)	(Julios)	(Julios)	(Julios)
I1	Metal depositado	510	600	26	-	-	130	80	70

Recomendaciones para la soldadura: El precalentamiento, dependerá del espesor del material base. No se requiere tratamiento térmico después de la soldadura.

Datos técnicos y Posición de soldadura:

Gas: Argón 100% (EN ISO 14175: I1)

Todas las posiciones.



Información Complementaria:

PARÁMETROS DE SOLDADURA			EMBALAJE
Diámetro Varilla (mm)	Longitud (mm)	Tipo Corriente (Polo-)	Peso Paq. (Kg)
1.2	1000	CC	5
1.6	1000	CC	5
2.0	1000	CC	5
2.4	1000	CC	5
3.2	1000	CC	5
4.0	1000	CC	5

* Tolerancia de acuerdo a la normativa EN ISO 544

Materiales Complementarios:

PROCESO	PRODUCTO	CLASIFICACIÓN AWS	CLASIFICACIÓN EN
ELECTRODO SMAW	Microde 1NiB	AWS A5.5: E8018-C3	EN ISO 2560-A: E 46 6 1Ni B 42
HILO MACIZO MIG / MAG	Codemig 1Ni	AWS A5.28: ER80S-Ni1	EN ISO 636-A: G 3Ni1
HILO TUBULAR FCAW	Codeflux R81T1-Ni1	AWS A 5.29: E81T1-Ni1	EN ISO 17632-A: T 46 4 1Ni P M 1 H5
	Codeflux M81TG-Ni1	AWS A 5.28: E80C-Ni1	EN ISO 17632-A: T 46 4 1Ni M M 1 H5
	Codeflux B81T5-Ni1	AWS A 5.29: E81T5-Ni1	EN ISO 17632-A: T 46 4 1Ni B M 2 H5
ARCO SUMERGIDO SAW	Subarc S2 Ni1	AWS A5.23: ENi1	EN ISO 14171-A: S2Ni1
FUNDENTE	Flux BF 5.1	AWS A5.17: EB2-F894-EB2-B2	EN ISO 14174: SA AB 1 67 AC H5
	Flux BF-10MW	---	EN ISO 14174: SA FB 155 AC H5