

Clasificación

Especificaciones AWS	Especificaciones EN
AWS A5.9: ER318	EN ISO 14343-A: 19 12 3 Nb

Descripción: es un metal de aportación estabilizado al niobio adecuado para uniones de aceros inoxidable tipo 18Cr/8Ni/Mo, 18Cr/8Ni/Mo/Ti y 18Cr/8Ni/Mo/Nb. Debido al efecto fortalecedor del Niobio, no se recomienda este grado si el metal depositado va a ser expuesto a temperaturas superiores a 400°C (750°F).

Aplicaciones: Utilizado también como hilo alternativo para grados no estabilizados como los 316/316L. No se recomienda en servicio estructural por encima de unos 400°C.

También se utiliza para depositar **revestimientos resistentes a la corrosión e recargues de asientos de válvulas** en aceros aleados de carbono medio, y por esta razón el electrodo normalmente se suministra con un contenido típico de ferrita de 3-14FN.

Materiales base a ser soldados:

ASTM/ASME	BS EN & DIN	BS	UNS
Forjado	Forjado	Forjado	Forjado
316Ti, 316Cb	1.4571/1.4573	320S31/33	S 31635, S31640
	1.4580/1.4583		
Fundido	Fundido	Fundido	
CF10MC	1.4579/1.4581	318C17	

Composición química típica del hilo (%):

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	Nb	Co	Cu	N
0.04	1.5	0.4	<0.015	<0.025	18.5	11.5	2.6	>12xC <0.60	<0.20	<0.2	<0.060

Contenido de ferrita: de acuerdo con el diagrama DeLong basado en el análisis de la misma = 10FN

Microestructura del metal depositado: Matriz austenítica con un contenido de ferrita de aproximadamente 10FN según DeLong.

Propiedades mecánicas típicas:

Límite elástico	Carga de rotura	Elongación	Energía de impacto (Charpy V)			
R _{p0.2}	R _M	A ₅	20°C	-0°C	-110°C	-196°C
N/mm ²	N/mm ²	%	(Julios)	(Julios)	(Julios)	(Julios)
400	610	36	135	-	-	60

Recomendaciones para la soldadura: Sin precalentamiento, una temperatura máxima entre pasadas de 250°C.

Datos técnicos y Posición de soldadura:

Gas: Argón + 2%CO₂ (EN ISO 14175:M12).

Posiciones de soldadura:**Información Complementaria:**

PARÁMETROS DE SOLDADURA				EMBALAJE
Diámetro Hilo (mm)	Voltaje	Intensidad de corriente (A)	Tipo Corriente (Polo +)	Peso Paq. (Kg)
0.8	18-22	90-120	CC	15
1.00	23-28	140-220	CC	15
1.20	24-29	180-260	CC	15
1.60	24-30	230-350	CC	15

Materiales Complementarios:

PROCESO	PRODUCTO	CLASIFICACIÓN AWS	CLASIFICACIÓN EN
ELECTRODO SMAW	Inoxcode 318	AWS A5.4: E318-17	EN ISO 3581-A: E 19 12 3 Nb R 12
HILO MACIZO MIG / MAG	Codemig 318Si	AWS A5.9: (ER318Si)	EN ISO 14343-A: G 19 12 3 Nb Si
VARILLA TIG	Codetig 318 Codetig 318Si	AWS A5.9: ER318 AWS A5.9: (ER318Si)	EN ISO 14343-A: W 19 12 3 Nb EN ISO 14343-A: W 19 12 3 Nb Si
ARCO SUMERGIDO SAW	Hilo Subarc 318	AWS A5.9: ER318	EN ISO 14343-A: S 19 12 3 Nb
FUNDENTE	Flux WP-380	---	EN ISO 14174: SF CS 2 5742 DC